





















AMF TACET®

- AMF TACET® je akustični strop, ki nudi monoliten videz brez vidnih spojev. Osnova stropa so mineralne plošče z nevidno perforacijo in akustičnim filcem na površini, kar pripomore k zelo visoki zvočni absorpciji. Prednost tega sistema je, da stiki med ploščami ne iztopajo. AMF TACET® je v beli barvi, lahko pa se naročijo tudi barve po želji, da se ustvarijo edinstveni, lepi prostori.
- Visoka zvočna absorpcija (0.80 (H) α_w)
- Dobra vzdolžna zvočna izolativnost (34 dB)
- ISO 4
- Zelo primerno za hotelske avle, restavracije, kavarne, muzeje...



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju	 Pero in utor 														
Debelina (mm)	 Debelina osnovne plošče = 24 mm Debelina površinsko zaključenega stropa = 28 mm														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju	 1600 x 580 Dimenzija se nanaša na osnovno ploščo. Sistem TACET sam po sebi nima vidnih stikov.														
Teža	 Osnovna plošča = 8.4 kg/m ² Celoten sistem = 11.5 kg/m ²														
Barva Druge barve po povpraševanju	 Bela														
Absorpcija zvoka	 EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ skladno z EN ISO 11654 - Class B <table border="1" data-bbox="459 819 1453 891"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.80 skladno z ASTM C 423	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.55	0.75	0.90	0.90	0.95
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.40	0.55	0.75	0.90	0.90	0.95									
Vzdolžna zvočna izolativnost	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{36 dB}$ skladno z EN ISO 717-1														
Stopnja požarne odpornosti	 Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1														
Toplotna prevodnost	 $\lambda = \mathbf{0.075 W/mk}$ skladno z EN 12667														
Odpornost proti vlagi	 95% RH														
Klasifikacija čistega prostora	 ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1														
Kakovost zraka	  EN 13964 E1														
Čiščenje															
Trajnost	 EN ISO 14021 43%  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex O  BLUE ANGEL THE GERMAN STANDARD www.blauer-engel.de/uz132														

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.