





AMF THERMATEX® Feinfresko

- Plošče AMF THERMATEX® Feinfresko imajo neenakomerno perforirano površino in nudijo dobro zvočno absorpcijo za boljše akustično udobje v prostoru.
- Dobra zvočna absorpcija (0.60(H) α_w)
- Visoka vzdolžna zvočna izolativnost (38 dB)
- Primerno za trgovine, pisarne, sejne sobe, tehnične in proizvodne prostore.



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 														
Debelina (mm)		15	15														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3															
Teža		3.6 - 3.8 kg / m ²															
Barva		Bela															
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.75</td></tr></table> NRC = 0.60 skladno z ASTM C 423		Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75											
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1															
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1															
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123														
Odboj svetlobe		83%															
Toplotna prevodnost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ skladno z EN 12667															
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) skladno z DIN 18177															
Odpornost proti vlagi		90% RH															
Kakovost zraka		 A+	 E1														
Čiščenje																	
Trajnost		 BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14021 EC 1272/2008 Annex Q 37-48%															

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.