







AMF THERMATEX® Feinstratos

- Plošče AMF THERMATEX® Feinstratos ustvarjajo enakomerno površino zaradi fine površinske strukture.
- Dobra vzdolžna izolativnost (34 dB)
- Dobra svetlobna odbojnost (85 %)
- Primerno za trgovine, sejne sobe, tehnične in proizvodne prostore.



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 																					
Debelina (mm)		15	15	15	19	19	15																					
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5																					
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3			Zakriti sistem, snemljive plošče - sistem A2	Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2	Lamelne nesnemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne nesnemljive plošče - sistem I.1 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, nesnemljive plošče - sistem F.1																					
Teža		3.8 - 5.0 kg / m ²																										
Barva		Bela																										
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ skladno z EN ISO 11654 - Class E <table><tr><th>Frekvenca f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr><tr><td>α_p Finesse, SL2</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.15 skladno z ASTM C 423						Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20	α_p Finesse, SL2	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																						
α_p Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20																						
α_p Finesse, SL2	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50																						
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) skladno z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (Finesse, SL2) skladno z EN ISO 717-1																										
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 21 \text{ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																										
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123																							
Odboj svetlobe		85%																										
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ skladno z EN 12667																										
Odpornost proti vlagi		95% RH																										
Kakovost zraka		 A+	 E1																									
Čiščenje																												
Trajnost																												
		EN ISO 14021 37-43%	BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q																									

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.