






ARMSTRONG SAHARA

- Plošče Armstrong SAHARA imajo rahlo strukturirano in mikroperforirano površino, ki združuje dobro zvočno absorpcijo ter vzdolžno zvočno izolativnost.
- Dobra zvočna absorpcija (0,60 α_w) in vzdolžna zvočna izolativnost (34 dB)
- Dobra svetlobna odbojnost (85 %)
- Primerno za pisarne ter izobraževalne prostore



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Vector 	SL2 																							
Debelina (mm)		15	15	15	24	19																							
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1200 x 300	600 x 600	1500 x 300 1800 x 300 2500 x 300																							
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3			Snemljivi sistem s polzakrito senčno fugo - sistem C	Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2																							
Teža		3.7 - 5.0 kg / m ² (15 - 19 mm) 9.0 kg / m ² (24 mm)																											
Barva		Bela																											
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 α_w = 0.60 skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><th colspan="2">Frekvenca f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td rowspan="2">α_p</td><td>Board, Tegular, Vector</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>0.60</td></tr><tr><td>SL2</td><td>0.35</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.55</td><td>0.45</td></tr></table> NRC = 0.55 skladno z ASTM C 423					Frekvenca f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000	α_p	Board, Tegular, Vector	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60	SL2	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45
Frekvenca f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000																						
α_p	Board, Tegular, Vector	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60																						
	SL2	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45																						
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB (15 - 19mm) skladno z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w}$ = 38 dB (19mm) skladno z EN ISO 717-1																											
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 R_w = 17 dB (15mm) skladno z EN ISO 717-1 R_w = 21 dB (19mm) skladno z EN ISO 717-1																											
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123																											
Odboj svetlobe		85%																											
Toplotna prevodnost		λ = 0.060 W/mk skladno z EN 12667																											
Odpornost proti vlagi		95% RH																											
Kakovost zraka		 A+	 E1																										
Čiščenje	  																												
Trajnost	 	37 - 43%																											

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.